

STIX P966 TURF

ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ШТУЧНОГО ГАЗОНУ

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

- Клей з високою міцністю
- Відмінна волого- та термостійкість
- Зелений колір



ЗАСТОСУВАННЯ

ОПИС

Двокомпонентний поліуретановий клей для укладання декоративного або спортивного штучного газону в приміщенні та на відкритому повітрі.

Також підходить для склеювання всіх видів гумових підлогових покриттів.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Сфери застосування:

- Розгорнуті неткані смуги на відкритих спортивних майданчиках
- Бетон з гладкою поверхнею
- Цементні стяжки* (вбудовані або додані)
- Ангідритні стяжки* (див. Технічні нотатки)
- Стара плитка, старий паркет, належним чином відшліфований*.
- СТBS-СТBX*, СТВH та OSB3 панелі
- Метал

Супутні покриття для підлоги:

- Синтетична трава
- Гумові підлоги

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Колір	Зелений
Склад	Поліуретановий клей
Зберігання / Термін придатності*	24 місяці
Температура застосування	+10°C до +30°C
Час очікування**	Немає
Час відкритої витримки**	45 хвилин
Час до можливості ходіння**	24 години
Час повного затвердіння** / укладання підлогового покриття	48 годин
Покривна здатність	300-700 м/м²
Чутливість до морозу	Зворотна дія до 0°C

*з моменту виготовлення в оригінальній, нерозкритій упаковці, не на землі, у прохолодних і сухих умовах при температурі від +5 °C до +25 °C та без прямого сонячного світла. Захищати від морозу, вологи, конденсату та роси.

**ці показники визначені при температурі +23 °C та відносній вологості 50 % на підкладках зі звичайною поглинальною здатністю



ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ПІДГОТОВКА

Основна:

Переконайтеся, що основа відповідає будівельним нормам. Основа повинна бути чистою, міцною, сухою (відносна вологість повітря <75 %) та не містити забруднень, які можуть погіршити адгезію, наприклад пилу, жиру, фарби, штукатурки, полірувальних засобів, клею, що розчиняється у воді, тощо.

У разі, якщо основа підлоги недостатньо рівна або потребує вирівнювання для укладання певного покриття, рекомендується нанести відповідну самовирівнювальну суміш та ґрунтовку від компанії Bostik. Зверніться до служби технічної підтримки для отримання рекомендацій щодо конкретних продуктів та типів основи підлоги.

Дуже поглинаючі основи, такі як стяжки з відкритою структурою та фанера, перед нанесенням клею слід обробити відповідною ґрунтовкою Bostik. Ґрунтування запобігає надмірному всмоктуванню клею в основу, забезпечуючи достатній час обробки та міцне зчеплення.

Перед нанесенням клею переконайтеся, що основа суха та не містить пилу.

Системи опалення підлоги:

Системи підлогового опалення необхідно вимкнути за 48 годин до монтажу. Після монтажу зачекайте 7 днів, перш ніж поступово збільшувати температуру підлогового опалення.

ЗМІШУВАННЯ

Ретельно змішайте обидва компоненти за допомогою електричного дреля та змішувальної лопатки до отримання однорідної маси жовтого або світло-коричневого кольору без вкраплень. Швидкість змішувача не повинна перевищувати 200–300 об/хв. Через екзотермічну реакцію змішування короткий термін придатності суміші (приблизно 45 хвилин при 20 °C) значно скорочується при вищих температурах.

ЗАСТОСУВАННЯ

Особливий випадок для зовнішніх спортивних майданчиків: нанесення липкого складу на неткану стрічку. Покрита поверхня повинна мати мінімальну ширину 240 мм по всій довжині стрічки. Розгорніть неткану стрічку відповідно до рекомендацій виробника.

Інші випадки: Нанесіть рівномірний шар на основу за допомогою зубчастого шпателю, що відповідає типу покриття та рекомендаціям виробника, після чого обережно укладіть покриття та ретельно притисніть всю поверхню важким валиком.

ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ	КЕЛЬМА	СПОЖИВАННЯ
Штучний газон на нетканій основі	A2	500 г/м ²
Без гладкої підкладки	A5	300 г/м ²
Покриття з шорсткою основою	B1	400 – 500 г/м ² .
Гумові покриття з рельєфною основою	B2	600 – 700 г/м ²

Щоб мінімізувати прояв зубців клею крізь тонке підлогове покриття, попередньо змочіть валик клеєм і розгладьте нанесений на основу шар.

ЧАС ВИСИХАННЯ

Не потрібно чекати, висока початкова адгезія ще більше посилюється під час затвердіння. Укладайте підлогове покриття, поки клей залишається липким і готовим до зчеплення.

Приклейте підлогове покриття, використовуючи шліфувальний блок та/або валик, щоб видалити повітряні бульбашки та забезпечити якісне нанесення клею. Повторіть процедуру через 30 хвилин, щоб видалити повітряні бульбашки та забезпечити якісний контакт.

Не зварюйте з'єднання, доки клей не встигне утворити міцне зчеплення (приблизно через 48 годин після монтажу).

ОЧИЩЕННЯ

Одразу після використання очистіть інструменти та обладнання теплою водою. Залишки клею з поверхні підлогового покриття видаліть вологою ганчіркою.

Крд	УС	РСВ	ПАЛЕТА	ГЕНКОД
30617615	6 кг	1	72	3549212487058



БЕЗПЕКА

Більш детальну інформацію можна знайти в паспорті безпеки за посиланням

<https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>

Наведена тут інформація та рекомендації ґрунтуються виключно на дослідженнях компанії Bostik і не гарантують точної точності. Експлуатаційні характеристики продукту, термін його придатності та особливості нанесення залежать від багатьох факторів, зокрема від типу матеріалів, на які наноситься продукт, умов зберігання або нанесення, а також від обладнання, що використовується для нанесення. Будь-яка зміна будь-якої з цих змінних може вплинути на експлуатаційні характеристики продукту. Покупець зобов'язаний перед використанням продукту перевірити його придатність для передбачуваного застосування в умовах, що існують на момент передбачуваного застосування. Компанія Bostik не гарантує придатність продукту для будь-якого конкретного застосування. Продукт продається відповідно до Умов продажу компанії Bostik, що додаються до продукту на момент продажу. Жодне з положень, що містяться в цьому документі, не може вважатися як заперечення існування будь-яких відповідних патентів або як дозвіл, спонукання чи рекомендація щодо використання будь-якого винаходу, захищеного патентом, без дозволу власника патенту.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА BOSTIK

Smart Help +353 1 862 4900



Бюро перекладів «Київ»
+380 99 039 8195, +380 66 552 7662
E-mail: fors789@ukr.net
www.perevod-kiev.com.ua
Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 110, офіс 1

м. Київ, Україна

27 квітня 2026 року

Точний переклад оригіналу документу з англійської мови на українську мову виконано кваліфікованим перекладачем
Бриштенюм Валерієм Валерійовичем, власником диплома магістра серії M18 № 013507, виданого 31 січня 2018 року.
Переклад документа перевірено, його відповідність стандартам підтверджено.

